

# FTPOLYMER

## Guide de sélection de la série 500

Produit Novagard	Skin over-time	Temps de durcissement (heures)	Viscosité (cPs)	Taux d'extrusion (g/min)	Dureté (Shore A)	Strench tension (psi)	Elongation (%)	Densité	Couleur
<b>Fluide et pulvérisable</b>									
500-225	10-30	48h maximum	2,000 - 3,000	-	13 +/- 5	45-65	140-160	1,00-1,05	Transparent
500-257	20-45	72h maximum	35,000-40,000	-	10 +/- 5	50	450	0,95-1,01	Transparent
<b>Pate épaisse</b>									
500-09X	5-15	72h maximum	-	40	30 +/- 5	225-325	325-425	1,30-1,40	Noir ou blanc
500-100	5-15	72h maximum	-	40	25 +/- 5	150-200	400-450	1,20-1,30	Blanc
500-150	10-30	72h maximum	-	30	18 +/- 5	175-225	950-1050	1,00-1,05	Transparent
500-309	11-12	-	-	60-70	35 +/- 5	400-500	200-225	2,2	Gris

\*Les valeurs indiquées reflètent des tests effectués dans des conditions de laboratoire, les résultats réels peuvent varier. Les informations fournies dans le tableau ci-dessus ne sont pas destinées à être utilisées pour la préparation de spécifications. Veuillez consulter le fabricant pour de plus amples informations.